



LIGNE	revendeurs
Fiche n°	91.220
Rev.	5
Année	Août 2013
PRODUIT	ATRIAFLOOR 3D FINITION DECORATIVE

Produit

Résine de finition bicomposante à l'eau

Atriafloor 3D est un mastic formulé avec des résines époxy-polyamides modifiées et inertes sélectionnées, on obtient un effet esthétique très élevé. Ce produit s'applique très facilement à la taloche. Il se présente sous forme dure et compacte, ses grains sont fins et il est facile à lisser, aussi bien humide que sec, ainsi que manuellement et mécaniquement.

Exemples d'application

Pour des surfaces internes en maçonnerie, en béton et en carrelage. S'applique également sur les murs, les plafonds et les sols.

Caractéristiques techniques

Aspect	Pâteux
Couleur	Selon la gamme des couleurs/GOLD-SILVER
Densité Kg/Lt	1,50 ± 0,105
Viscosité de fourniture 25° c	Tixotropico
Résidu sec volumétrique %	80 +/- 2 %
Rendement théorique	0,5 kg/m2 en deux couches (250 gr/mq par couche)
Epaisseur typique micron humide/sec	300 – 500
Proportions du mélange Base/durcisseur	Base 80 – Durcisseur 20
Pot Life	3 - 4 heures à 25°C
Dilution	Pas nécessaire
METHODE D'APPLICATION	
Spatule ou taloche	
SECHAGE 25°C	
Sec au toucher	3 heures
Séchage complet	8 - 12 heures
Ponçage à sec	Après 24 – 48 heures
Autre couche min/max	48 h / 15 jours
Niveau inflammable	non inflammable
Conservation en stock	24 mois
Pot standard	5 Kg - 1 Kg

Note

Nous vous recommandons de bien mélanger les deux composants. Cette opération est facilitée grâce aux couleurs différentes de la base colorée et du durcisseur laiteux. Un mauvais mélange provoque le non durcissement du produit. A la suite d'un ragréage, appliquer le produit sur les murs ou plâtres 15 ou 20 jours après leur réalisation selon l'humidité relative et la température.

S'assurer que la température d'élaboration soit comprise entre 8-28°C. Humidité relative max 70% et humidité des sols là où prévus max 7%

LIGNEA Revendeurs

Fiche n° 91.220

Rev. 5

Année Août 2013

PRODOTTO **ATRIAFLOOR 3D FINITION DECORATIVE**

AtriaFloor[®]
resin decorations

Mode d'emploi

Préparation des surfaces

Nettoyer et dépeussier les surfaces, il n'est pas nécessaire de nettoyer par l'intermédiaire d'une pompe hydraulique à pression car la température des locaux doit toujours se maintenir au mieux et pour cela le temps pour récupérer les conditions idéales pourraient se prolonger. les surfaces doivent préalablement être traitées avec un produit « consolidante » ou/et un promoteur d'accrochage qui se distinguent de la façon suivante :

- pour des surfaces crayeuses utiliser Atriafloor Consolidante à pénétration rapide ;
- pour des surfaces sèches et compactes utiliser Atriafloor Primer
- pour les carrelages, appliquer Atriafloor primer puis attendre le séchage. Après avoir éliminé toute irrégularité grâce à Atriafloor Stucco, poncer seulement si nécessaire.

Préparation du produit

Ajouter le durcisseur dans le pot de base , en mélangeant pendant 2-3 minutes avec une perceuse équipée jusqu'à obtenir un mélange fluide et homogène. Racler les parois du pot pour s'assurer qu'il ne reste pas de durcissement puis appliquer immédiatement le produit sur la surface. Mélanger selon les proportions de 80 parties en poids avec le durcisseur et 20 parties de la base.

Attention mélanger la quantité nécessaire de produit pour la réalisation de votre travail.

Mode d'emploi conseillé :

1^{ère} couche : sur une surface saine, appliquer avec une taloche en inox une bonne dose de produit jusqu'à obtenir une surface lisse.

2^{ème} couche : après séchage (2 ou 3 heures) appliquer avec une spatule en inox afin de créer l'effet désiré, lisser la surface, après 1 ou 2 heures (selon la température) avant de compléter le séchage polir avec une spatule en plastique.

Attention le polissage doit se faire uniquement dans le cas où la surface n'accroche pas, autrement attendre le temps de séchage nécessaire.

Finition et protection :

Pour les surfaces verticales :

appliquer une ou deux couches de Atriafloor Protettivo Trasparente afin de protéger et renforcer l'effet esthétique, en rendant la surface hydrofuge. Ne pas appliquer avant 12 heures.

Pour les sols et les cabines douches : appliquer une ou deux couches de Atriafloor Protettivo Trasparente pour rendre la surface plus résistante au piétinement, imperméable et d'entretien facile.

Conseils de sécurité:

Pour l'application respecter les consignes de sécurité en vigueur . Respecter l'environnement en suivant scrupuleusement les lois en vigueur pour les déchets spéciaux. Pour ultérieures informations, consulter la fiche technique de sécurité.

Les informations données doivent être considérées comme indicatives, la société se réserve le droit de les modifier sans préavis. L'utilisation des informations présentes n'implique pas de responsabilités de notre part y compris la violation d'éventuelle licence. Vérifier préalablement les propriétés du produit dans l'emploi spécifique est une responsabilité attribuée aux utilisateurs. Pour ultérieures explications ou informations en ce qui concerne les produits, nous vous prions de contacter le responsable du laboratoire technique.