



LIGNE	Revendeurs
Fiche n°	30.114
Rev.	5
Année	Août 2013
PRODUIT	ATRIAFLOOR CONSOLIDANTE

Produit

Primer époxydique bicomposant hydrosoluble transparent.

Atriafloor Consolidante est un primer transparent constitué d'une base et d'un durcisseur, formulé avec des résines époxy- polyamides modifiées à effet consolidant, neutralisant, anti-poussière résistant aussi bien à l'eau douce que salée. La pellicule sèche se présente dure, compacte et imperméable.

Exemples d'application

Spécifique pour les surfaces en ciment (type mortier) béton, marbre (poncé) carrelages décoratifs et industriels pour maçonnerie afin de consolider et revêtir avec les revêtements du cycle Atriafloor.

Caractéristiques techniques	Aspect	m a t
	Couleur	jaune paille
	Densité Kg/L	1 ± 0,05
	Viscosité de fourniture 25°	40-60 s. ford 4
	Résidu sec volumétrique %	40±1%
	Rendement théorique	120-150 g./m2 (selon absorption)
	Epaisseur typique micron humide/sec	70 humides/ 35 secs
	Proportions du mélange Base/Durcisseur	70 base-30 durcisseur
	Dilution	eau
	Pot life	3h
	Méthode d'application	
	Pinceau	Dilution
	Rouleau	Dilution
	Jet conventionnel	Dilution
	Séchage 25°C	
	Sec	2-3h
	Sec au toucher	5-6h
	Séchage complet	18-24h
	Autre couche min/max	après 12h à 20°C/15 jours
	Niveau inflammable	non inflammable
	Conservation en stock	Base 18 mois- Durcisseur 12 mois (ne pas appliquer à moins de 8°C et humidité relative 70-75%)
	Pot standard	5kg- 1kg

LIGNE	Revendeurs
Fiche n°	30.114
Rev.	5
Année	Août 2013
PRODUIT	ATRIAFLOOR CONSOLIDANTE

AtriaFloor®
resin decorations

Mode d'emploi

Préparation des surfaces :

- **Sur les surfaces en ciment, en maçonnerie etc.** Eliminer toutes les parties détachables et peu adhérentes, faire sécher, nettoyer soigneusement. Appliquer une couche de Atriafloor Consolidante, mélange base et durcisseur. Le produit s'applique conformément aux techniques spécifiques de la chape utilisée.
- **Sur les surfaces en marbre :** poncer jusqu'à élimination totale de la cire de façon à la rendre poreuse (ceci augmente la capacité d'accrochage), ensuite , appliquer Atriafloor Consolidante à pénétration élevée.
- **Application industrielle :** le produit peut-être utilisé comme fond de finition anti-poussière, en laissant un film dur et élastique résistant aux taches.

Conseillé pour :

Surfaces en maçonnerie, mortiers en ciment ou marbre.

Déconseillé pour :

l'exposition directe aux rayons ultraviolets, solvants, immersion dans les acides et les bases concentrées.

Finitions conseillées :

Décoratifs du système Atriafloor.

Informations de sécurité :

Le produit n'est pas inflammable. Respecter les normes en vigueur pour le transport et l'application. Ne pas abandonner les récipients vides dans l'environnement. Pour ultérieures informations, consulter la fiche relative de sécurité.

Les informations données doivent être considérées comme indicatives, la société se réserve le droit de les modifier sans préavis. L'utilisation des informations présentes n'implique pas de responsabilités de notre part y compris la violation d'éventuelle licence. Vérifier préalablement les propriétés du produit dans l'emploi spécifique est une responsabilité attribuée aux utilisateurs. Pour ultérieures explications ou informations en ce qui concerne les produits, nous vous prions de contacter le responsable du laboratoire technique.