



LINEA	Rivenditori
Scheda n°	30.114
Rev.	5
Anno	Agosto 2013
PRODOTTO	<b>ATRIAFLOOR CONSOLIDANTE</b>

## Tipo di Prodotto

**Primer epossidico bi componente idrodiluibile trasparente.**

**Atriafloor Consolidante** è un primer trasparente costituito da base più indurente, formulato con resine epossi poliammidiche modificate con effetto consolidante, neutralizzante, antispolvero con elevata resistenza sia all'acqua dolce che salina (marina), antipolvere. Il film asciutto si presenta duro, compatto, impermeabile.

## Campi di Impiego

Specifico per superfici in cemento (tipo malte cementizie) calcestruzzo, marmo (carteggiato) pavimentazioni decorative ed industriali per calcestruzzo faccia vista per consolidare e rivestire con rivestimenti ciclo Atriafloor.

<b>Caratteristiche tecniche</b>	Aspetto	Opaco
	Colore	Paglierino
	Densità Kg/Lt	1 ± 0,05
	Viscosità di fornitura 25°C	40 – 60 sec. ford 4
	Residuo secco volumetrico %	40 ± 1%
	Resa teorica	120 - 150 gr./mq
		<b>SECONDO ASSORBIMENTO</b>
	Spessore tipico micron umidi/secchi	70 umidi / 35 secchi
	Rapporto di miscelazione Base/Indurente	70 base – 30 indurente
	Pot Life	3 ore
	Diluizione	Acqua
	<b>METODO APPLICATIVO</b>	
	Pennello	Diluizione Tal quale
	Rullo	Diluizione Tal quale
	Spruzzo convenzionale	Diluizione Tal quale
	<b>ESSICCAZIONE 25°C</b>	
	Fuori Tatto	2 - 3 ore
	Secco al Tatto	5 - 6 ore
	Secco in Profondità	18 - 24 ore
	Sovrapplicazione Minima/ Massima	dopo 12 ore 20°C / 15 giorni
Punto di infiammabilità	Non infiammabile	
Stabilità allo stoccaggio	Base 18 mesi - Indurente 12 mesi	
	Non applicare con temperature inferiore a +8°C e umidità relativa superiore al 70-75%	
Confezioni standard	Kg 5 - Kg 1	

## Note

Per l'applicazione su pavimenti in calcestruzzo non coibentati. È necessario controllare la presenza di umidità osmotica. La presenza di umidità pregiudica l'aderenza al supporto.

**Assicurarsi prima dell'applicazione che la temperatura di lavorazione sia compresa tra gli 8-28°C Umidità Relativa Max 70% e umidità del pavimento Max 7% ove previsto.**

LINEA	Rivenditori
Scheda n°	30.114
Rev.	5
Anno	Agosto 2013

**AtriaFloor**<sup>®</sup>  
resin decorations

PRODOTTO **ATRIAFLOOR CONSOLIDANTE**

#### Norme di applicazione

#### Preparazione delle superfici

- **Superfici in cemento, calcestruzzo, ecc:** eliminare tutte le parti friabili e poco aderenti, far asciugare bene, depolverizzare accuratamente. Applicare uno strato di **Atriafloor Consolidante** miscelato base più indurente tal quale. Il prodotto va applicato conformemente alle specifiche tecniche del massetto utilizzato.
- **Su superfici in marmo:** carteggiare fino a completa opacizzazione della superficie in modo da renderla porosa (aumentare la capacità di adesione), successivamente applicare **Atriafloor Consolidante** ad alta penetrazione.
- **Applicazione industriale:** il prodotto può essere utilizzato come fondo finitura antipolvere, realizzando un film duro-elastico resistente alla macchia.

#### Consigliato per

Superfici in calcestruzzo, malte cementizie o marmo.

#### Sconsigliato per

Esposizione di retta ai raggi UV solari. Immersione in acidi e basi concentrate solventi.

#### Finiture consigliate

Decorativi del Sistema Atriafloor

#### Informazioni di Sicurezza

Il prodotto non è infiammabile.  
Per l'applicazione ed il trasporto bisogna rispettare le normative vigenti.  
Non disperdere i recipienti vuoti o con residuo di prodotto nell'ambiente.  
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda tecnica di sicurezza.

(\*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.