

LINEA	Rivenditori
Scheda n°	45.207
Rev.	1
Anno	Agosto 2013
PRODOTTO	ATRIAFLOOR IN OUT RESINA DECORATIVA

AtriaFloor[®]
resin decorations

Norme di applicazione

Preparazione delle superfici

Su superfici assorbenti tipo: CIs, malte cementizie non uniformi o intonaci grezzi, applicare una prima mano di Atriafloor Consolidante, Atriafloor Rasante One e successivamente **Atriafloor IN | OUT Resina Colorata** .

Su Superfici non assorbenti: Pavimenti in ceramica, cotto (decerato) e mattonelle in cemento applicare una prima mano di Atriafloor Primer, Atriafloor Rasante One e successivamente **Atriafloor IN | OUT Resina Colorata**.

Applicare **Atriafloor IN | OUT Resina Colorata** con spatola in acciaio e distribuire uniformemente il prodotto su tutta la superficie, applicare una seconda mano di rifinitura se necessaria dopo 4 ore.

Dopo minimo 12-15 ore a 23°C Ur 70% rifinire con **Atriafloor IN | OUT TOP Decorativo** nella variante prescelta o applicare **Atriafloor IN | OUT TOP Decorativo NO SLIP** per una finitura antiscivolo.

Attenzione: su pavimenti in presenza di fughe e' importante chiudere, stuccare e livellare la superficie con i prodotti precedentemente elencati; in caso di fughe profonde e larghe è necessario applicare più mani, fino al raggiungimento dell'uniformità superficiale.

Consigliato per

Superfici interne ed esterne.

Sconsigliato per

Come finitura tal quale, calpestabile.

Fondi e finiture consigliate

Ciclo **Atriafloor IN | OUT**

Informazioni di Sicurezza

Il prodotto non è infiammabile.
Non è un prodotto pericoloso ed è esente da etichettatura di sicurezza secondo direttiva CEE 88/379.

Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda di sicurezza.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.