



Linea: Rivenditori Numero : 4 Revisione: 4 Anno : Febbraio 2017

Tipo di prodotto: Atriafloor Protettivo Trasparente è una finitura polisintetica trasparente, bicomponente, idrodiluibile, non ingiallente, non infiammabile. Forte potere antiassorbente, antimacchia, film duro-elastico. Facile pulizia con alcool e soluzioni detergenti, con PH acido o alcalino. Assenza di aloni alla smacchiatura con alcool. Disponibile nelle varianti lucida e opaca.

Campi di impiego Ideale per superfici resinate con i rivestimenti del sistema Atriafloor

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Lucido / Opaco
Colore	Lattescente
Densità Kg/Lt	1,00 ± 0,01
Viscosità di fornitura 25° C	150" Ford
Residuo secco volumetrico %	48 ± 2 %
Resa teorica	180 gr/mq per 2 mani
Spessore tipico micron umidi/secchi	40 / 20
Rapporto di miscelazione Base/Indurente	Lucido Base 80 – Indurente 20; Opaco Base 80 – Indurente 20.
Pot life	2 ore a 25°C
Diluizione	Acqua
Metodo applicativo	Pennello diluizione 5 – 10 % Rullo Pelo corto 20 % Spruzzo diluizione 8 – 12%
Essiccazione 25°C	Fuori Tatto: 2 ore Secco al tatto: 6 ore Secco in profondità: 24 ore
Sovrapplicazione	Minima: 24 ore Massima: 5 gg.
Stabilità allo stoccaggio *	Base 24 mesi; Indurente 12 mesi

Se conservati nei propri contenitori ben chiusi in luogo asciutto e temperatura non inferiore 10 °C. Il prodotto teme il gelo.



Linea: Rivenditori Numero : 4 Revisione: 4 Anno : Febbraio 2017

**Norme di
applicazione**

Preparazione del supporto

Superfici esenti da polvere, olio, grasso mediante lavaggio con detergenti adatti allo scopo.
Se l'applicazione del protettivo trasparente avviene dopo i tempi massimi di sovrapposizione della resina è necessario carteggiare leggermente.

Applicazione

La temperatura del prodotto deve essere tra i +15°C e + 25°C.; prima della miscelazione agitare ogni componente per alcuni minuti con agitatore a basso numero di giri.

Miscelare bene base e catalizzatore per alcuni minuti fino a completa omogeneizzazione.

N.B: un'errata ed incompleta miscelazione del prodotto pregiudica l'indurimento e le caratteristiche chimiche - fisiche finali.

Consigliato per

Finitura e protezione delle resine del sistema Atriafloor.

Finiture consigliate

Atriafloor Cera

Colorificio Atria S.r.l.
C/da Camarro – Formeca
91028 Partanna (TP) Tel. 0924/49500 - 0924/87610
Fax: 0924/921250
P. IVA 00013450812
E-mail: info@atria.it web
site www.atria.it

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico