



LIGNE	Revendeurs
Fiche n°	30.212
Rev.	4
Année	Août 2013
PRODUIT	ATRIAFLOOR REVOLUTION FINITURA

Produit

Résine décorative auto-lissante à basse épaisseur.

Atriafloor Revolution est une résine décorative époxy- polyuréthane auto-lissante à basse épaisseur, bicomposante, hydrosoluble pour murs et sols, avec de très bonnes caractéristiques mécano-physiques, résistance chimique aux solvants, aux produits domestiques et industriels, graisses minérales et végétales, carburants.

Exemples d'application

Pour surfaces en ciment, céramique, carrelages, bois, marbre et surface en résine.

Caractéristiques techniques

Aspect	Pâteux
Couleur dans le pot	Ral-Ncs
Densité Kg/L	1,35 ± 0,05
Viscosité de fourniture 25°	130 secondes-DIN4
Résidu sec volumétrique %	42-45%
Rendement théorique	1 ^{ère} couche 200-300 g./m ² - 2 ^{ème} couche 500-600g./m ²
Epaisseur typique micron humide/sec	600/500
Proportions du mélange	Base 75-Durcisseur 25
Dilution	eau
Nettoyage des instruments	eau
Méthode d'application	
1 ^{ère} couche:rouleau à poils courts(Moher)	5-12% dilution 25°C
2 ^{ème} couche : Rouleau Revolution	5-12% dilution 25°C
Séchage 25°C	
Sec	3h
Sec au toucher	6h
Séchage complet	24h
Conservation en stock	Base-Durcisseur : 24 mois
	Ne pas appliquer à moins de 8°C et humidité relative à 70-75%
Pot standard	15kg- 5kg-1kg

Note Le produit doit être stocké bien fermé à une température qui ne soit pas inférieure à 5°C et pas supérieure à 35°C ; il faut absolument éviter l'exposition à l'air et à l'humidité des récipients ouverts. Les conditions climatiques influencent le durcissement et les résistances mécano-chimiques du produit fini. Il est conseillé de chauffer les locaux pendant les saisons froides et humides.

LIGNE	Revendeurs
Fiche n°	30.212
Rev.	4
Année	Août 2013
PRODUIT	ATRIAFLOOR EVOLUTION FINITURA

Mode d'emploi

Préparation des surfaces

Pour les sols et murs en ciment et/ ou en maçonnerie : vérifier que les surfaces soient bien sèches. Appliquer une première couche comme fond d'accrochage de Atriafloor Consolidante, successivement (selon les conditions de finition des surfaces) appliquer une ou deux couches de Atriafloor Rasante One définir avec puis finir avec la peinture Atriafloor Revolution selon les instructions. -Entre chaque couche, faire sécher au moins 12h à 25°C.

En cas de surfaces très fréquentées, il est conseillé d'utiliser Atriafloor Protettivo Trasparente.

Sols et murs en céramique et /ou carrelages : vérifier que les surfaces soient bien solides. Appliquer une sous- couche de Atriafloor Primer, successivement couvrir les joints avec Atriafloor Stucco, appliquer une ou deux couches de Atriafloor Rasante One (selon le grade de finition), finir avec la peinture Atriafloor Revolution selon les instructions .Entre chaque couche , faire sécher au moins 12h à 25°C.

En cas de surfaces très fréquentée, il est conseillé d'utiliser Atriafloor Protettivo Trasparente.

Sols et murs en bois : vérifier que les surfaces soient bien sèchent. Appliquer une sous- couche de Atriafloor Primer, successivement (selon le grade de finition des surfaces) appliquer une ou deux couches de Atriafloor Rasante One , finir avec la peinture Atriafloor Revolution selon les instructions. –Entre chaque couche, faire sécher au moins 12h à 25°C.

En cas de surfaces très fréquentée, il est conseillé d'utiliser Atriafloor Protettivo Trasparente.

Sols et murs en marbre : vérifier que les surfaces soient bien sèchent et solides. Eliminer toutes traces de cire lisser les surfaces. Appliquer une sous- couche de Atriafloor Consolidante, successivement (selon le grade de finition des surfaces) appliquer une ou deux couches de Atriafloor Rasante One , finir avec la peinture Atriafloor Revolution selon les instructions. –Entre chaque couche, faire sécher au moins 12h à 25°C.

En cas de surfaces très fréquentée, il est conseillé d'utiliser Atriafloor Protettivo Trasparente.

Sols et murs en résine : vérifier que les surfaces soient bien sèchent. Appliquer une couche de fond avec Atriafloor Consolidante, successivement (selon le grade de finition des surfaces) appliquer une ou deux couches de Atriafloor Rasante One , et finir avec la peinture Atriafloor Revolution selon les instructions. – Entre chaque couche, faire sécher au moins 12h à 25°C.

En cas de surfaces très fréquentée, il est conseillé d'utiliser Atriafloor Protettivo Trasparente.

Note d'application : en cas de surfaces irrégulières, l'effet final ne sera pas uniforme. Ne pas appliquer sur les surfaces où il y a des remontées humides. Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C avec une humidité relative dans l'air qui ne soit pas supérieure à 70%.

Appliquer sur crépis qui ont été réalisés au moins 15 ou 20 jours auparavant selon l'humidité relative.

Attention : si le mélange ou le dosage de la base et du durcisseur n'est pas fait correctement, le durcissement et les caractéristiques chimiques finales se détériorent. Le produit peut-être repris n'importe quand grâce à la grande capacité de manutention et d'auto-adhésion permanente.

Conseillé pour : Murs et sols internes.

Déconseillé pour : contacts avec des solvants forts, bases concentrées et acides, sols avec remontées humides.

Fonds et finitions conseillés : Atriafloor Primer, Atriafloor Consolidante, Atriafloor Rasante One, Atriafloor Protettivo Trasparente.

Informations de sécurité : Aussi bien la base que le durcisseur sont irritants pour les yeux et la peau. Appliquer selon les normes d'hygiène du travail. Pour ultérieures informations, consulter la fiche relative de sécurité.

Les informations données doivent être considérées comme indicatives, la société se réserve le droit de les modifier sans préavis. L'utilisation des informations présentes n'implique pas de responsabilités de notre part y compris la violation d'éventuelle licence. Vérifier préalablement les propriétés du produit dans l'emploi spécifique est une responsabilité attribuée aux utilisateurs. Pour ultérieures explications ou informations en ce qui concerne les produits, nous vous prions de contacter le responsable du laboratoire technique.

