



LINEA	Rivenditori
Scheda n°	30.212
Rev.	4
Anno	Agosto 2013
PRODOTTO	ATRIAFLOOR REVOLUTION FINITURA

Tipo di Prodotto

Resina decorativa autolivellante a basso spessore.

Atriafloor Revolution è una resina decorativa epossipoliuretanic autolivellante a basso spessore, bicomponente idrodiluibile per pavimento e pareti, con ottime caratteristiche fisico - meccaniche, resistenza chimica ai solventi e alle soluzioni detergenti domestiche ed industriali, oli minerali e vegetali, carburanti.

Campi di Impiego

Per superfici in cemento, ceramica, piastrelle, legno, marmo e superfici resinata.

Caratteristiche tecniche	Aspetto	Pastoso
	Colore in barattolo	Ral - Ncs
	Densità Kg/Lt	1,35 ± 0,05
	Viscosità di fornitura 25°C	130 secondi – DIN 4
	Residuo secco volumetrico %	42 - 45 %
	Resa teorica	1° Mano 200 - 300 gr./mq - 2° Mano 500 - 600 gr./mq
	Spessore tipico micron umidi/secchi	600 / 500
	Rapporto di miscelazione	Base 75 – Indurente 25
	Pot Life	45 minuti a 25°C
	Diluizione	Acqua
	Lavaggio attrezzi	Acqua
	METODO APPLICAZIONE	
	PRIMA MANO: Rullo a pelo corto (Moher)	5 - 12 % Diluizione 25° C
	SECONDA MANO: Rullo Revolution	5 - 12 % Diluizione 25° C
	ESSICCAZIONE 25°C	
	Fuori Tatto	3 ore
Secco al Tatto	6 ore	
Secco in Profondità	24 ore	
Stabilità allo stoccaggio	Base - Indurente: 24 Mesi Non applicare con temperature inferiore a +8°C e umidità relativa superiore al 70-75%	
Confezioni standard	Kg 15 - Kg 5 - Kg 1	

Note

Il prodotto deve essere stoccato ben chiuso con temperatura non inferiore a 8°C e non superiore a 35°C.; evitare assolutamente l'esposizione all'aria e all'umidità dei contenitori aperti. Le condizioni climatiche influiscono sull'indurimento e sulle resistenze chimico-meccaniche del prodotto finito, Si consiglia di riscaldare l'ambiente nelle stagioni fredde ed umide.

Assicurarsi prima dell'applicazione che la temperatura di lavorazione sia compresa tra gli 8-28°C Umidità Relativa Max 70% e umidità del pavimento Max 7% ove previsto.

LINEA	Rivenditori
Scheda n°	30.212
Rev.	4
Anno	Agosto 2013
PRODOTTO	ATRIAFLOOR REVOLUTION FINITURA

AtriaFloor[®]
resin decorations

Modalità di applicazione

Preparazione delle superfici

Pavimenti e pareti in cemento o/e calcestruzzo: accertarsi che le superfici siano ben asciutte e stagionate. Applicare una mano di fondo ancorante Atriafloor Consolidante, successivamente (secondo il grado di rifinitura della superficie) applicare una o due mani di Atriafloor Rasante One, ed ultimare la pitturazione con Atriafloor Revolution secondo istruzioni - tra una mano e l'altra far asciugare per almeno 12 ore a 25°C.

In caso di superfici soggette ad usura e pedonabilità si consiglia l'uso di Atriafloor Protettivo Trasparente

Pavimenti e pareti in ceramica o/e piastrelle: accertarsi che le superfici siano ben solide. Applicare una mano di fondo ancorante Atriafloor Primer, successivamente stuccare le fughe con Atriafloor Stucco, applicare una o due mani di Atriafloor Rasante One (secondo grado di rifinitura), ed ultimare la pitturazione con Atriafloor Revolution secondo istruzioni sopra indicate - tra una mano e l'altra far asciugare per almeno 12 ore a 25°C.

In caso di superfici soggette ad usura e pedonabilità si consiglia l'uso di Atriafloor Protettivo Trasparente.

Pavimenti e pareti in legno: accertarsi che la superficie sia ben asciutta. Applicare una mano di fondo ancorante Atriafloor Primer, successivamente (secondo il grado di rifinitura della superficie) applicare una o due mani di Atriafloor Rasante One, ed ultimare la pitturazione con Atriafloor Revolution secondo istruzioni sopra indicate - tra una mano e l'altra far asciugare per almeno 12 ore a 25°C .

In caso di superfici soggette ad usura e pedonabilità si consiglia l'uso di Atriafloor Protettivo Trasparente

Pavimenti e pareti in marmo: accertarsi che le superfici siano ben asciutte e solide. Decerare e carteggiare la superficie, applicare una mano di fondo ancorante Atriafloor Consolidante, successivamente (secondo il grado di rifinitura della superficie) applicare una o due mani di Atriafloor Rasante One, ed ultimare la pitturazione con Atriafloor Revolution secondo istruzioni sopra indicate, tra una mano e l'altra far asciugare per almeno 12 ore a 25°C.

In caso di superfici soggette ad usura e pedonabilità si consiglia l'uso di Atriafloor Protettivo Trasparente

Pavimenti e pareti in resina: accertarsi che la superficie sia solida. Carteggiare la superficie ed applicare una mano di fondo ancorante Atriafloor Primer, successivamente (secondo il grado di rifinitura della superficie) applicare una o due mani di Atriafloor Revolution secondo istruzioni sopra indicate, tra una mano e l'altra far asciugare per almeno 12 ore a 25°C.

In caso di superfici soggette ad usura e pedonabilità si consiglia l'uso di Atriafloor Protettivo Trasparente

Note applicative: In caso di superfici irregolari (non livellate) l'effetto finale può risultare non uniforme. Non applicare su superfici se vi è presenza di umidità di risalita. Non applicare con temperature inferiori a +5 °C con umidità relativa dell'aria non superiore al 70%.

Applicare su intonaci o rasanti stagionati da almeno 15-20 giorni secondo umidità relativa e temperatura.

Attenzione: Se la miscelazione o il dosaggio della base e dell'indurente non sono correttamente eseguite , si pregiudica l'indurimento e le caratteristiche chimico fisiche finali. Il prodotto può essere ripristinato in qualsiasi momento per la sua elevata capacità di manutenzione ed autoadesione permanente.

LINEA	Rivenditori
Scheda n°	30.212
Rev.	4
Anno	Agosto 2013
PRODOTTO	ATRIAFLOOR REVOLUTION FINITURA

AtriaFloor[®]
resin decorations

Consigliato per	Pareti e pavimenti interni.
Sconsigliato per	Contatto con solventi forti e basi concentrate e acidi, pavimenti in presenza di umidità di risalita
Fondi e finiture consigliati	Atriafloor Primer, Atriafloor Consolidante, Atriafloor Rasante One, Atriafloor Protettivo Trasparente.
Informazioni di Sicurezza	<p>Sia la base che l'indurente sono classificati irritanti per occhi e pelle. Applicare secondo le buone norme di igiene del lavoro.</p> <p>Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda di sicurezza.</p>

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.