



| | |
|-----------|-------------------------------|
| LINEA | Rivenditori |
| Scheda n° | RASANTE ONE |
| Rev. | 3 |
| Anno | Ottobre 2016 |
| PRODOTTO | ATRIAFLOOR RASANTE ONE |

Tipo di Prodotto

Rasante riempitivo TRUE CEMENT - per interni ed esterni.

Atriafloor Rasante ONE è un riempitivo cementizio a base di polimeri sintetici, speciali additivi ed inerti selezionati che uniti alla speciale miscela neutral True Cement evita ritiri volumetrici. Di facile applicazione ed elevata resistenza meccanica nel tempo, Rasante ONE elimina microlesioni e cavillature presenti. Da utilizzare come riempitivo e livellante per pavimenti piastrellati fugati. Ideale come base di preparazione per tutti i cicli del sistema Atriafloor.

Campi di Impiego

Per superfici sia interne che esterne, in cemento, calcestruzzo, malta bastarda e piastrelle, con o senza fughe.

Caratteristiche tecniche

| | | |
|--|--|--|
| Aspetto | Base liquida (resina polimerica, inerti e additivi) Base solida (miscela calibrata True Cement) | |
| Colore | Bianco crema. | |
| Densità secondo DIN 53217/2 | Kg/Lt 1.8 ± 0,5 | |
| Viscosità di fornitura 25°C | Pastosa - Tixotropica | |
| Residuo secco volumetrico | 75% ± 2 | |
| Spessore tipico su superficie uniforme | 1 - 1,2 mm | |
| Rapporto di miscelazione | <i>Confezione da kg 10</i> Base liquida Kg 6,6 Base Solida Kg 3,4 | <i>Confezione da Kg 20</i> Base liquida Kg 13,2 Base Solida Kg 6,8 |
| Resa | 2 Kg/mq per 2 mani in relazione alle condizioni della superficie | |
| Diluzione | Con acqua massimo 2% se necessaria | |
| Vita utile impasto | 3 - 5 ore | |
| Modalità di applicazione | Spatola di acciaio | |
| Pedonabilità applicativa | 2 - 4 ore a 25°C per l'applicazione delle mani a seguire | |
| Tempo di indurimento | 6 - 8 ore a 25° C | |
| Prestazioni finali esercizio | 5 - 7 giorni | |
| Adesione su CLS | Dopo 7 giorni MPQ > 2 - 2,1 (UNI 8298 - 1) | |
| Punto di infiammabilità | Non infiammabile | |
| Stabilità allo stoccaggio | 12 mesi | |
| Confezioni standard | Kg 10 - Kg 20 | |

Note Il prodotto deve essere stoccato ben chiuso con temperatura non inferiore a 5°C e non superiore a 35°C.; evitare assolutamente l'esposizione all'aria e all'umidità dei contenitori aperti. Le condizioni climatiche influiscono sull'indurimento e sulle resistenze chimico-meccaniche del prodotto finito. Si consiglia di riscaldare l'ambiente nelle stagioni fredde ed umide.

| | |
|-----------|-------------------------------|
| LINEA | Rivenditori |
| Scheda n° | RASANTE ONE |
| Rev. | 1 |
| Anno | Settembre 2016 |
| PRODOTTO | ATRIAFLOOR RASANTE ONE |

AtriaFloor[®]
resIn decorations

Preparazione del prodotto

Miscelare base liquida e base solida tramite trapano (idoneo) per 2-3 minuti fino a completa omogeneizzazione. Raschiare le pareti del contenitore in modo che la miscelazione sia uniforme.

NB: Miscelare la quantità di prodotto necessaria per l'esecuzione del lavoro

Norme di applicazione

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- *Applicazione su superfici assorbenti - CALCESTRUZZO e CEMENTO:*
Primerizzare la superficie con **Atriafloor Consolidante**, accertarsi che la superficie sia ben coesa, compatta e stagionata. Depolverizzare accuratamente.

- *Applicazione su superfici non assorbenti - PIASTRELLE e MATTONELLE:*
Primerizzare la superficie con **Atriafloor Primer**, accertarsi che la superficie sia ben coesa, compatta e stagionata. Depolverizzare accuratamente.

RASATURA DEL SUPPORTO

Dopo aver primerizzato il supporto applicare 2 mani di **Rasante One** in modo da equalizzare e uniformare la superficie. Dopo l'essiccazione del rasante è possibile procedere con l'applicazione della Resina One o dei prodotti della linea Atriafloor.



Colorificio Atria S.r.l.
C/da Camarro - Formeca
91028 Partanna (TP)
Tel. 0924/49500
Fax: 0924/921250
P. IVA 00013450812

E-mail: info@atria.it
web site www.atria.it

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.